

Prima[®]
Damit bauen Profis

FLIESS SPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Selbstnivellierende, schnellerhärtende Ausgleichsmasse zur Egalisierung unebener Böden im Innenbereich bis 30 mm Schichtdicke. Prima Fliess-Spachtel ist ein selbstverlaufender, schnell erhärtender Bodenspachtel auf Zementbasis für trockene Innenbereiche, zum Ausgleich von Unebenheiten mit einer Schichtdicke von 2-30 mm. Prima Fliess-Spachtel zeichnet sich durch kurze Trockenzeit, Spannungsarmut, gute Haftung, gute Druckfestigkeit sowie leichte Verarbeitung aus.

Anwendungsgebiete

Zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von unebenen Zement- und Betonestrichen, Trockenestrichen etc. Zur Vorbereitung der Böden für nachfolgende Fliesen- und Plattenarbeiten, zur Aufnahme von Teppichböden sowie Parkett. Der Prima Fliess-Spachtel ist für Fußbodenheizung geeignet.

Technische Daten: Prima Fliess-Spachtel 25 kg / Art.Nr.: 2950946	
Verbrauch:	ca. 1,7 kg Pulver/m ² je mm Schichtdicke
Geeignete Werkzeuge:	Glättspachtel, Zahnpachtel, Schwabbelstange; die gebrauchten Werkzeuge direkt mit Wasser abwaschen.
Lagerungsfähigkeit:	6 Monate, trocken, im verschlossenen Originalpapiersack

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Lieferform:

40 Säcke á 25 kg pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima[®]
Damit bauen Profis

FLIESS SPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Mögliche Untergründe

Mineralische Untergründe aus Beton, Rohbetonflächen (mind. 6 Monate alt); Zement- und Anhydritestrich, Magnesitestrich.

Vorbereitung der Untergründe

Alle Untergründe müssen gerade, fest, eben, trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von Anhaftungen sein, welche die Verbundhaftung stören könnten. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit entsprechenden Rissvergussharzen zu verschließen. Die meisten Untergründe müssen vorher grundiert werden: Wir empfehlen Prima Fliesen-Grund bei Zementestrichen, saugendem Beton, Andydrit- und Trockenestrichen. Bei ganz glatten und dichten Untergründen technische Beratung anfordern.

Verarbeitung

5,3 bis 5,8 Liter Anmischwasser vorlegen und mit 25 kg Prima Fließspachtel mit Anmischquirl in einem sauberen Anmischeimer zu einer gleichmäßigen, knollenfreien und geschmeidigen Nivellierspachtel anmischen. Nach ca. 5 Minuten Wartezeit nochmals kräftig durchmischen. Die angemischte Fließ-Masse sollte innerhalb von 30 Min. verarbeitet werden. Sie lässt sich leicht mit einer Glättkelle oder bei dickeren Schichten (ab 5 mm) mit einem Raketel auf dem Untergrund verteilen; sie nivelliert und glättet sich von selbst. Der angemischte Mörtel sollte bei einer Lufttemperatur unter 5°C und über +25 °C nicht verarbeitet werden. Die so hergestellte Spachtelschicht ist nach ca. 2,5 bis 3,5 Stunden begehrbar und kann bei einer Schichtdicke von 12 mm nach ca. 24 Stunden mit Fliesen belegt werden. Dampfdichte Beläge wie Teppichböden und Parkett sind nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden je 10 mm Schichtdicke belegereif. Alle Zeitangaben beziehen sich auf den Normalbereich (ca. 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit).

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008.

GHS07

Signalwort: Achtung

Gefahrbestimmende Komponente: Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **Gefahrenhinweise: H319** Verursacht schwere Augenreizung. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261** Einatmen von Staub vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1 Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Prima®

Damit bauen Profis

FLIESS SPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweis

Alle Angaben dieser Produktinformation, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte entsprechen dem jeweiligen aktuellen Kenntnisstand. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen am Bau wird jedoch empfohlen, die Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit dieser Angaben und der jeweils vorgesehenen Maßnahmen durch Vorversuche zu überprüfen. Wir übernehmen die Gewähr für die prinzipielle Richtigkeit der Produktinformation und die beschriebenen und zugesicherten Eigenschaften der erwähnten Produkte. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die aktuell gültige Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung!