



STARKE FÜLLKRAFT



SEHR GUTE GLEITFÄHIGKEIT.



SEHR GUTE OFFENE ZEIT



LEICHTES ABSCHLEIFEN

SEMIN 2 in 1 G&L

AIRLESS- SPACHTELMASSE ZUM FÜLLEN UND GLÄTTEN

MANUELLE & MASCHINELLE ANWENDUNG

TECHNISCHE DEFINITION.

Airless-Spachtelmasse zum Füllen und Glätten. Weiß gerendert, mattes, geglättetes Aussehen. Ist geruchlos. Geringe Staubflüchtigkeit und leicht abstaubbar.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Lösungsmittel: Wasser.

Füllstoffe: Kalziumkarbonate.

Hilfsstoffe (Adjuvantien): Dispergiemittel, bakterizid, fungizid. Verdickungsmittel: Zellulose, Polyacrylate.

Bindemittel: Dispergiemittel Acryl.

Dichte: 1,73.

Trockenextrakt: 71 %.

ZULÄSSIGE MEDIEN.

Ideal zum Glätten von Gips, Gipskarton und Gipskartonplatten. Beton und Plattenbeläge. Angestrichene Untergründe.

VERKLEIDUNG.

Alle Arten von Putzen, Farben und Wandverkleidungen.

TECHNISCHE MERKMALE.

- Foliendicke: 0 bis 4 mm.
- Brandschutzklassifizierung: A2-S1, dO.
- VOC: <1 g/L.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG.

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
 - Nicht auf überhitzten Untergründen anwenden.
 - Nicht auf feuchtem Untergrund auftragen. Geltende Vorschriften: EN 16-566: Farbputz für Innen- und/oder Außenarbeiten.
- NFT36-005: Charakterisierung von Farbprodukten.

SICHERHEIT.

Den Raum lüften und für gute Belüftung sorgen, während das Produkt gesprüht, aufgetragen und getrocknet wird.

Es wird empfohlen, beim Versprühen des Produkts eine Maske zu tragen.

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Untergründe müssen gemäß den Regeln des DTU vorbereitet werden.

VERBRAUCH.

Glätten, Rakeln, von 800 g bis 1,2 kg/m² pro Schicht.

ART DER ANWENDUNG.

Airless 2 in 1 kann mit allen Maschinen gespritzt werden, die für das Spritzen von Spachtelmassen in einem oder zwei glatten Durchgängen geeignet sind. Wir empfehlen, die Filter zu entfernen und aus ca. 60 cm Entfernung zu spritzen.

Werkzeuge: Airless-Pumpe mit Edelstahlkugel (Ideale Düsen 631 zum Glätten oder 635 bis 651 je nach Leistung der verwendeten Maschine).

Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 12 Stunden je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Raumes.

KONDITIONIERUNG.

Säcke oder Eimer zu 25 kg.

LAGERUNG.

18 Monate in ungeöffneter Verpackung. Frostfrei lagern.

Technische Änderungen vorbehalten. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchsmengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.

