



CE78 pastös

Spachtelmasse für den Einsatz im Trockenbau mit Bewehrungsstreifen in den Qualitätsstufen Q1- Q4

Produktbeschreibung:

Semin CE78 pastös ist eine universell einsetzbare Spachtelmasse zum Füllen und Glätten von Gipskartonplatten mit Bewehrungsstreifen nach DIN EN 13963 / Typ 3A in den Qualitätsstufen Q1-Q4, sowie zum Verschließen aller Löcher und Risse auf allen bauüblichen mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Anwendungsbereich:

Alle bauüblichen Untergründe in Innenbereich: Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Gipswandplatten, Beton, Betonstein, Porenbeton, Zementputze, Ziegel.

Ausführung / Verarbeitung:

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken, sowie frei von Trennmitteln sein. Gipskarton – und Gipsfaserplatten müssen fest und schwingungsfrei auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert sein. Spachtelarbeiten sollten nur dann ausgeführt werden, wenn keine Längenänderung infolge von Feuchte- und/oder Temperaturänderungen zu erwarten sind. Bitte beachte Sie das Merkblatt Nr. 1 des BVG e.V., Berlin.

Stark sandende und/oder kreidende Untergründe sind vor der Verarbeitung mit Semin Tiefgrund LF zu behandeln.

Plattenausbrüche und größere Beschädigungen mit geeigneter Füllspachtel (z.B. Semin CE86 oder Semin Super Füller) füllen.

Verarbeitung:

Die Fugen der Gipskartonplatten füllen, abziehen und den Bewehrungsstreifen in eine ca.1mm dicke Schicht einbetten. Nach Ansteifen des Materials Überstände abstoßen oder mit Schleifpapier Körnung P180 – P240 schleifen und überspachteln. Je nach auszuführender Oberflächengüte erfolgt die Verarbeitung in mind. 2 Arbeitsgängen. Schnittkanten sind fachgerecht anzufassen und zu entstauben.

Trocknungszeit :

24- 48Std. je nach Baustellenbedingungen, Untergrund, Schichtdicke, Temperatur und rel.Luftfeuchtigkeit

Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang:

5mm

Verarbeitungstemperatur:

Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C verarbeiten.

Verarbeitungszeit:

bei 20°C (ca.60% rel. Luftfeuchte) 120– 240min.

Vorteile:

kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis), leicht schleifbar, Q1- Q4, sehr gute Haftung, Verarbeitungszeit variabel

Beschichtung / Bekleidung:

Semin CE78 pastös muß vor der Beschichtung mit Semin Tiefgrund LF grundiert werden und kann dann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben beschichtet werden. Bei Tapezierarbeiten den Untergrund mit Semin Tiefgrund weiss (mit Wechselgrundeigenschaft) grundieren. Es sind nur Kleister auf Methyl – Cellulose – Basis und/oder geeigneten Kunstharzen einzusetzen.

Verbrauch:

ca.500gr./m²/mm

Klassifizierung / Normen:

DIN EN 13963 / Typ 3A

DTU 25.41

DTU 25.42

CE- Kennzeichnung

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 / A2s1, d0

GISCode : bsw 20

Inhaltsstoffe:

Harz, Wasser, Kalziumcarbonat, Konservierungsmittel, sowie verschiedene Zusätze.

Verpackungsgrößen:

5kg und 25kg Eimer auf folienverschweißter Palette

Lagerung:

Eimer innen trocken auf einem Holzrost (Palette) lagern. Angebrochene und beschädigte Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca.9 Monate. Vor Frost und Hitze schützen.