



CE86

faserarmierte Spachtelmasse für den Einsatz im Trockenbau ohne Bewehrungsstreifen

Produktbeschreibung:

Semin CE86 ist eine universell einsetzbare, faserarmierte Spachtelmasse zum Füllen und Glätten von Gipskartonplatten mit und ohne Bewehrungsstreifen nach DIN EN 13963 / Typ 4B in den Qualitätsstufen Q1-Q4, sowie zum Verschließen aller Löcher und Risse auf allen bauüblichen mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Anwendungsbereich:

Alle bauüblichen Untergründe in Innenbereich: Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Gipswandplatten, Gipsputze, Beton, Betonstein, Porenbeton, Zementputze, Ziegel.

Ausführung / Verarbeitung:

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken, sowie frei von Trennmitteln sein. Gipskarton – und Gipsfaserplatten müssen fest und schwingungsfrei auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert sein. Spachtelarbeiten sollten nur dann ausgeführt werden, wenn keine Längenänderung infolge von Feuchte- und/oder Temperaturänderungen zu erwarten sind. Bitte beachte Sie das Merkblatt Nr. 1 des BVG e.V., Berlin.

Stark sandende und/oder kreidende Untergründe sind vor der Verarbeitung mit Semin Tiefgrund LF zu behandeln.

Anmischen:

Für 1kg Pulver benötigen Sie ca. 0,45l Wasser (5kg/ca.2,25l; 25kg/ca.11,25l). Das Pulver langsam in **sauberes** Wasser einstreuen und von Hand oder maschinell zu einer sahnigsteifen Konsistenz anrühren.

Verarbeitung:

Die Fugen der Gipskartonplatten füllen und nach Ansteifen des Materials Überstände abstoßen oder mit Schleifpapier Körnung P150 – P200 schleifen.

Angesteifte Spachtelmasse nicht mehr mit Wasser verdünnen (Gefahr von Rissbildung).

Je nach auszuführender Oberflächengüte erfolgt die Verarbeitung in mind. 2 Arbeitsgängen.

Schnittkanten sind fachgerecht anzufasen und mit Bewehrungsband zu versehen, sowie AK Kante ist mit Bewehrungsband zu versehen.

Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang:

20mm

Verarbeitungstemperatur:

Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C verarbeiten.

Verarbeitungszeit:

bei 20°C (ca.60% rel. Luftfeuchtigkeit) 50 – 60min.

Vorteile:

kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis), leicht schleifbar, Q1- Q4, sehr gute Haftung, ohne Bewehrung einsetzbar, lange Verarbeitungszeit (größere Mengen anmischbar ohne Materialverlust)

Beschichtung / Bekleidung:

Semin CE86 muß vor der Beschichtung mit Semin Tiefgrund LF grundiert werden und kann dann mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben beschichtet werden. Bei Tapezierarbeiten den Untergrund mit Semin Tiefgrund weiss grundieren. Es sind nur Kleister auf Methyl – Cellulose – Basis und/oder geeigneten Kunstharzen einzusetzen.

Verbrauch:

ca. 1000gr./m²/mm

Klassifizierungen / Normen:

DIN EN 13963 / Typ 4B

DTU 25.41. Norm DIN 1168

DTU 59.1: Malerarbeiten

DIN 1168

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 / A2s1, d0

Inhaltsstoffe:

Naturgips, Kalziumcarbonat, Harz, Zellulosefaser, sowie abgestimmte, mineralische Zuschläge.

Verpackungsgrößen:

5kg und 25kg Säcke auf folienverschweißter Palette

Lagerung:

Säcke innen trocken auf einem Holzrost (Palette) lagern. Angebrochene und beschädigte Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate. Vor Frost und Hitze schützen.

Technische Änderungen vorbehalten. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.